



Furoseal[®] S.A. DE C.V.


Su solución a problemas de Sellado

065

NF-NG

Faldón de isopreno

Se ha encontrado en la industria elastómeros con dureza superior a las propias bandas e inclusive, tramos de banda usados como faldones, lo que ocasiona daños irreversibles a esta. Para evitar lo anterior les ofrecemos un faldón de excelente calidad anti-abrasiva y de baja dureza, excelente absorción de vibraciones y alto factor de aislamiento acústico, pigmentada en color negro.



Características Generales	Pruebas Físico-mecánicas
➤ Material: ❖ Elastómero tipo NF ➤ Temperatura de operación: ❖ -20°C a 105°C ➤ Peso Específico: ❖ 1.50 gr/cm³ ➤ Color: ❖ Negro ➤ Presentaciones rollos: ❖ Longitud: 10m y 15m ❖ Ancho: 4", 6", 12", 24", 40", 48" y 62" ❖ Espesores: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	➤ Dureza, SHORE A ASTM-D2240: ❖ 55-65 ➤ Resistencia a la tensión ASTM-D412: ❖ 1000 psi mínima ➤ % De elongación ASTM-D412: ❖ 400% ➤ Resistencia al desgarre ASTM-D624: ❖ 20 Kg/m

Tabla de compatibilidades					
Intemperie	Derivados del petróleo	Ácidos concentrados	Ácidos diluidos	Abrasión	Fricción
Buena	Regular	No recomendable	Regular	Buena	BUENA

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.