

T-LR-A29

T-LR-A29 es recomendada en la protección durante operaciones de soldadura, desbaste y chisporroteo de la escoria producida durante el proceso de arco eléctrico en metales así como la salpicadura producida del esmerilado de piezas metálicas, posee en sus orillas dobladillos reforzados, así como ojillos metálicos colocados cada 30 cm $\pm$ 5cm, los cuales aportan mayor apoyo y posicionamiento, esto facilita la colocación y su uso en la protección y delimitación de grandes áreas específicas, para este fin, así como la creación de espacios confinados.



Imagen representativa

Características Generales	Protección al medio ambiente
➤ Contenido: Algodón 100% / poliuretano con vinilo acrílico ➤ Peso Nominal: 850 g/m² +15% ➤ Temperatura de operación*: 300°C a 950°C *Prueba durante 30 segundos fuego directo ➤ Color: Azul Oil / Verde Oscuro ➤ Presentaciones: 1m x 1m, 2m x 2 m, 3m x 3m, 4m x 4m, 5m x 5m, 6m x 6m y medidas especiales ➤ Tolerancias: $\pm$ 5 cm ➤ Espesor: 1.066mm (0.042 in) $\pm$ 10 %	➤ Libre de halógenos ➤ Libre de compuestos volátiles (VOCS) ➤ Libre de metales pesados ➤ No contiene residuales de plomo
Características del Tejido	Observaciones
➤ Conteo: ❖ Urdimbre: 38 ❖ Trama: 26 ➤ Resistencia: ❖ Urdimbre: 70 Kg ❖ Trama: 53 Kg ➤ Elongación: ❖ Urdimbre: 33.80% ❖ Trama: 8.80%	El rango de funcionamiento de la tela de algodón en conjunto con el recubrimiento resulta en una lona ignífuga retardante al fuego de alta resistencia. **No se recomienda su uso de forma horizontal. ➤ Otras: EL MATERIAL DEBE SER PROBADO PARA SU ADECUACIÓN EN ALGUNAS APLICACIONES. ➤ Evitar la exposición a la humedad en su almacenaje
Aplicaciones	Certificaciones
Uso como cortina / manta en posición vertical / inclinada ($\angle$60°) / horizontal** como protección en trabajos de soldadura, corte y limpieza de metales, con nivel de exposición moderado.	➤ Flamabilidad NFPA 701

Nuestras telas presentan desgarres al remover el material residual acumulado, por lo cual se recomienda: no retirar el material residual fundido que se incrusta al tejido, cambiar la posición de la tela para evitar un acumulamiento de material con el objetivo de aprovechar toda el área útil y finalmente sacudirla superficialmente para evitar el desgarre.

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.